



Výborná spracovateľnosť



Dlhodobá životnosť natretého predmetu



Vynikajúca odolnosť voči vode, vlhkosti a UV žiareniu



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Luxol Lak s UV ochranou je transparentný lak pre nátery drevených povrchov ako v exteriéri, tak v interiéri. Je vhodný pre nátery pergol, záhradného nábytku, okenných rámov, dverí, zimných záhrad a iných drevených predmetov vystavených vyššiemu poveternostným zaťaženiu. Jednoducho sa aplikuje. Má vysokú odolnosť voči vode, vlhkosti a UV žiareniu. Náter je známy svojou dlhodobou životnosťou. Produkt je dostupný v lesklej i matnej verzii.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhľad: Lesklý alebo matný • Určenie: Pre použitie v interiéri a exteriéri. • Ostatné: Odolný proti vode a vlhkosti, vysoká ochrana voči poveternostným vplyvom, vysoká odolnosť voči UV žiareniu
Teoretická výdatnosť	12-16 m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2 vrstvy interiér, 2 - 3 vrstvy exteriér
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 3 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 16 hodinách. Brúsiteľný po 16 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Bezfarebný lesk/mat

Balenie	0,75l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400 g / l (2010). Produkt obsahuje max 399g / l VOC.
Základní zloženie	Na báze rozúšťačiel.
Hustota	0,922 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	Výrobok nanášajte na suchý očistený povrch. Pre vonkajšie nátery sa doporučuje podklad napustiť fungicídny napúšťačom LUXOL IMPREGNÁCIA. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Neriedte. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Nanášajte štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách na napustený povrch. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 16 hodín, suchý na dotyk po 3 hodinách. Náter vykonávajte za stáleho a suchého počasia pri teplotách 5-30 ° C. • Savé materiály (handry, piliny, papiere apod) znečistené lakom priebežne likvidujte - nebezpečenstvo samovznietenia.
Čistenie maliarskeho náradia	Bežným syntetickým riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.
-------------------------------	---

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LAK S UV OCHRANOU

LESK/MAT

	<i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplnkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015