



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX RAPIDRY SATIN MATT

- ⇒ **Vysoká výdatnosť**
- ⇒ **Vysoká ochrana povrchu**
- ⇒ **Rýchloschnúci**



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Použitie</b>	<b>Dulux Rapidry Satin Matt</b> je vodou riediteľný univerzálny náter vysokej kvality na drevené a kovové povrchy so saténovo matným vzhľadom. Farba je rýchloschnúci, s minimálnym zápachom, má vynikajúce rozlievanie a veľmi dobrú kryciu schopnosť. Dlhodobo odoláva teplotám do 90 ° C, a preto je možné ho použiť napr na nátery vykurovacích telies. Vďaka odolnosti proti poveternostným vplyvom je vhodný aj do exteriéru na nátery okien, dverí, kovových konštrukcií a ďalších povrchov ošetrovaných základnou farbou.
<b>Vlastnosti náterového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Saténovo matný.</li><li>• <b>Určení:</b> Drevené, kovové a ďalšie povrchy v interiéru i exteriéru.</li><li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu tepla:</b> Náter je odolný voči dlhodobému pôsobeniu teplôt do 90 ° C, je preto vhodný pre natieranie radiátorov, ohrievačov vody, atp.</li><li>• <b>Ostatné:</b> Vynikajúci rozlievanie a veľmi dobrá kryvosť. Jednoduchá aplikácia. Rýchloschnúci s minimálnym zápachom.</li></ul>
<b>Teoretická výdatnosť</b>	Až 14 m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
<b>Počet vrstiev</b>	2 vrstvy
<b>Zasychanie</b>	Náter je suchý na dotyk po 2 hodinách. Ďalšie vrstvu možno nanášať po 6 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
<b>Farebné odtiene</b>	Podľa palety Dulux Colour Mixing System, výber z viacej než 11 000 odtieňov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Báže light</li><li>• Báže medium</li><li>• Báže extra deep</li></ul> <b>Poznámka:</b> Druh báza je určený automaticky v systéme výberu farieb Dulux a závisí na hĺbke farby a jej odtieňa.



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	Počas dotónování farieb, tj zadávanie dát do počítača, by ste mali venovať pozornosť informáciám, ktoré sa objavia na obrazovke. Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v platnom cenníku na webových stránkach alebo v ďalších materiáloch dostupných na predajných miestach. Výsledný odtieň náteru sa môže mierne líšiť podľa typu natretého povrchu. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy, ak bol pred reklamáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný.
<b>Balenie</b>	Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC.
<b>Základné zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pigment:</b> organické a anorganické pigmenty</li><li>• <b>Spojivová zložka:</b> styren - akrylátová disperzia</li><li>• <b>Rozpúšťadlo:</b> voda</li></ul>
<b>Hustota</b>	1,262 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Čistá voda.
<b>Doba použiteľnosti</b>	1 rok od dáta výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie komponenty. Neriedte.
<b>Príprava podkladu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Natieraný povrch zbavte odlupujúce sa staré farby, všetkých vápenných náterov, lepidiel, mastnoty, plesní a ďalších nečistôt obmedzujúcich priľnavosť náteru.</li><li>2. Podklad prebrúste a oprášte.</li><li>3. Nerovnosti vyhladte vhodným tmelom.</li><li>4. Naneste vhodný základný náter:<ol style="list-style-type: none"><li>i) Čistočne alebo skôr vôbec nenatreté povrchy ošetríte základovou farbou na drevo a kov.</li><li>ii) Na bezchybné, dobre priľnavé a jednotné povrchy naneste <b>Dulux Rapidry Satin Matt</b> rovnou.</li></ol></li></ol>
<b>Natieranie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Podmienky natierania:</b></li><li>• Okolité teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +8 až +30 OC. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 85%.</li><li>• <b>Doporučené spôsoby natierania:</b></li><li>• Najlepší výsledok dosiahnete použitím valčeka z ovčej vlny alebo štetca. <i>Farbu je možné nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí na individuálnych potrebách a vlastnostiach zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.</i></li><li>• <b>Parametre vrchného (konečného) náteru:</b></li></ul>





# TECHNICKÝ LIST

## DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	<p>Farbu aplikujte vo 2 vrstvách v intervale 6 hodín. Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy. Maliarskou pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania..</p> <p><b>Poznámka!</b> Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vymiznutia charakteristického zápachu. Pri renovačným náteru povrchu, ktorý je v dobrom stave a podobnom odtieni, môže stačiť len jedna vrstva.</p>
<b>Čistenie maliarskeho náradie</b>	<p>Po skončení natieraní odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom je umyte čistou vodou. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty. Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdné obaly na skladovanie potravín.</p>

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<b>Skladovanie a preprava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Skladovanie:</b> Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.</li><li>• Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +30 °C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.</li><li>• <b>Preprava:</b> Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</li></ul>
<b>Bezpečnostné zásady</b>	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
<b>Starostlivosť o životné prostredie</b>	<p>Vďaka výberu správnych obalových materiálov používaných pri výrobe Dulux Rapidry Satin Matt sme v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012) znížili emisie skleníkových plynov o 25% (vyjadrené v ekvivalente CO<sub>2</sub>).</p> <p> Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (max. 10 g / l).</p> <p> Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kery a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte je okolo rukoväte. Tým zaistíte, že do budúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinie čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, miesto pod tečúcou vodou.</p>
<b>Doplňkové informácie</b>	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX RAPIDRY SATIN MATT

	<p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Sa pripomienkami a otázkami sa prosím obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok -piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Kopčianska 65 851 01 Bratislava Slovenská republika</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	Január 2015