

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE DIAMOND GLAZE

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Trade Diamond Glaze je čirý lak na dřevo pro vnitřní použití s maximální trvanlivostí.

Je ideální pro interiérové povrchy vystavené intenzivnímu opotřebování, jako podlahy, schody, podlahové lišty, krycí obložení oken a dveří, horní plochy stolů a pultů, atd. Je rovněž vhodný pro povrchovou úpravu korkových podlahovin, dřevotřísek, dřevovláknitých materiálů, atp.

Barevné odstíny: Bezbarvý, saténový nebo lesklý + dalších 70 odstínů řady **Woodcare**.

Nátěr odolává běžným čisticím prostředkům, alkoholu a horké vodě.

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

- ✓ Stopy mastnoty, vosku nebo leštících přípravků je nutno dokonale odstranit omytím buď lakovým benzínem, nebo cukrovým mýdlem (omyváni vodou může vést k vystoupení vlákna). Všechny zbytky je nutno opláchnout a povrch nechat vyschnout.
- ✓ *Nové nebo holé dřevo:* Hřeby je nutno zatlouci pod úroveň povrchu a vzniklou prohlubeň zaplnit vhodně zbarveným tmelem. Povrch přebruste smirkovým papírem ve směru vláken, aby se odstranily nedokonalosti atd. a oprašte.
- ✓ *Natřené povrchy v dobrém stavu:* Přebruste, abyste zajistili dobré zakotvení a rovnoměrný vzhled.
- ✓ *Natřené povrchy ve špatném stavu:* V místech vadného starého nátěru se musí tento úplně odstranit a povrch připravit tak, jak je uvedeno pro nové nebo holé dřevo.
- ✓ *Oprávkování:* V případě potřeby proveďte opravy povrchu pomocí vhodně zbarveného tmelu.
- ✓ *Broušení podlahy:* Pro zajištění stejnosměrného vzhledu přebruste podlahu kombinací průmyslové válcové brusky a brusky pro okraje (kterou si můžete zapůjčit v půjčovně průmyslových zařízení). Doporučujeme provádět toto přebroušování pouze ve směru vláken, čímž bude dosaženo nejlepších výsledků. Pro menší plochy lze použít pásovou nebo kotoučovou brusku. Při broušení použijte vhodné ochranné pomůcky. Veškerý prach z podlahy a okolí pak odstraňte vhodným vysavačem.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ:

Před použitím důkladně promíchejte (avšak nepřimíchejte vzduch pohyby podobnými šlehání, neboť to by způsobilo pěnění při nanášení) a před natřením celého povrchu nejprve naneste lak na malou zkušební plochu. Naneste 2–3 vrstvy laku **Dulux Trade Diamond Glaze** buď štětcem, nebo mohérovým válečkem s krátkým vlasem. Nanášejte rovnoměrně a důsledně, věnujte pozornost zachování „mokrého kraje“ pro navazování další části a nanášení ve směru vláken. Před dalším nátěrem nechte zaschnout alespoň 2 hodiny, přebruste jemným smirkovým papírem a odstraňte prach. Nenášejte při teplotách nižších než 10 °C nebo v místnostech s vysokou relativní či kondenzující vlhkostí. Natřené povrchy je nutno chránit před vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. Při zachování opatrnosti je přípustná lehká pochůznost po 24 hodinách zasychání. Koberce by se neměly pokládat na natřenou podlahu dříve než za 7 dní. V případě aplikace barevných odstínů laku je třeba provést první vrstvu naředěným bezbarvým lakem **Dulux Diamond Glaze**.

4. DOBA SCHNUTÍ

Doba zasychání se může měnit v závislosti na teplotě a vlhkosti, tj. uvedené doby se značně prodlouží za chladných a vlhkých podmínek.

Nelepivý (suchý na dotyk): po 1–2 hodinách (rychleji v případě savých podkladů).

Přetíratelný: po 2–4 hodinách.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

5. BALENÍ

1 l, 2,5 l, 5 l

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

Vydatnost se bude lišit v závislosti na druhu a stavu povrchu.

Typické hodnoty jsou:

- Holé dřevo: 12–20 m²/l.
- Dříve natřené dřevo: 20–25 m²/l.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

8. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. Chránit před mrazem a extrémními teplotami. Číslo šarže a datum výroby (formou kódu) jsou vytištěny na obalu.

Návod pro čtení kódu:

Číslo šarže: 11510802401

115 = Stowmarket; 114 = Slough – místo výroby

1 = rok 2011

08 = 8. týden v roce 2011

024 = 24. objednávka v 8. týdnu

01 = FINI SKU, číslo finálního produktu

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Hustota: cca 1 g/cm³.

Obsah organických rozpouštědel VOC: 0,12 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíku TOC: 0,11 kg/kg produktu.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 41 % obj.

EU limitní hodnota VOC kategorie A (e) VRNH: 130 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 129 g/l.

Značení ADR: Nepodléhá předpisům podle ADR.

PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.

10. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 399 100 - 101

Infolinka: 800 100 701

www.dulux.cz

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701**

TECHNICKÝ LIST

11. DATUM VYDÁNÍ

březen 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.